



## PRODUKTINFORMATION

### SM 6540 Geschäumte Acrylat-Klebstoffmasse

#### Technische Daten

<b>Physisch</b>	
Dicke	0,64 mm
Farbe	weiß
Klebstoff	Geschäumte Acrylat-Klebstoffmasse
Träger	keiner
<b>Mechanisch</b>	
180° Peel Strength nach STM-D-3330	3.600 g/25 mm
Tensile Strength nach ASTM-D-897	11.300 g/cm <sup>2</sup>
<b>Thermisch</b>	
mind. Auftragstemperatur	10 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +93 °C
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig	130 °C
<b>Optisch</b>	
Abdeckung	PE-Folie rot
<b>Spezifikationen</b>	
Haltbarkeit	12 Monate ab Herstellungsdatum
Lagerung	20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

Revision: sk, 02/2021

#### Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung.